

BAREVNÉ SJEDNOCENÍ A TÓNOVÁNÍ STROPU V ROHOVÉ MÍSTNOSTI Č.210 V PRVNÍM PATŘE INTERIÉRU ZÁMKU NA ŽAMPACHU

Šárka a Petr Bergerovi
akad.mal.a restaurátoři
2008



Strop před zahájením práce

Dle požadavků projektantů bylo nutné sjednotit rekonstruovaný a část nově doplněný dřevěný trémový strop. Šlo o plochu cca 660 x 730 cm. Stropem probíhá 7 velkých trámů o nestejně barevnosti a 7 polí nových prkenných záklopů. Trámy i prkna nesou stopy částečně odstraněných zbytků omítek a bílých nátěrů, souvisejících jak s dřívějším usazením, tak i s právě probíhajícími stavebními pracemi.

Popis provedených prací:

Nejprve bylo nutno především po obvodu místnosti mechanicky dočistit a přebrousit dřevěné prvky od zbytků omítek i nátěrů. Ve spárách některých trámů musely být odstraněny i zbytky starších nečistot.



Poté byly původní trámy lokálně ošetřeny proti dřevokaznému hmyzu fungicidními fixážemi přípravkem **Lignofix I-Profi-OH**¹.



V další etapě byl pak strop opatřen lazurními nátěry barvou **Herbol-Offenporing**², které barevně sjednotily dřevěné prvky, aniž by však zastřely plasticitu trámového záklopového stropu. Použitý materiál v sobě zahrnul i dostatečnou závěrečnou konzervaci povrchu dřeva³.



¹ Přípravek, vhodný pro ochranu vzácného dřeva a historických předmětů, je určený k ošetření dřeva napadeného dřevokazným hmyzem (červotoč, tesařík...) a k preventivnímu ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu a plísní v interiérech a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí. Jeho výhodou je šetrnost k ošetřovanému předmětu a vysoká účinnost.


² Herbol- Offenporig Pro-Décor - je nestékavá lazura na bázi alkydových pryskyřic- používá se na všechny typy dřeva pro venkovní i vnitřní použití. Je použitelná pro nové i renovační nátěry na všechny objemově stálé i nestálé dřevěné dílce – používána také jako lazurovací a konzervační vrstva na památkové a historické předměty. Je lehce zpracovatelná, prodyšná a elastická. Trvale chrání dřevo proti povětrnosti a UV-záření, přitom však zachovává přirozenou strukturu dřeva.

³ Modifikované alkydové pryskyřice po vyschnutí vytvářejí na povrchu dřeva nerozpustné, pololesklé a prodyšné, povětrnosti odolné filmy.



Strop po ošetření a barevném tónování

V Písečné a na Žampachu dne 23.7.2008


Šárka a Petr BERGEROVI
akad. mal. a restaurátoři
561 70 PÍSEČNÁ 116
okres Ústí nad Orlicí
